



HOJA DE DATOS TÉCNICOS

CATEGORÍA:

FLUX DE RESINA ACTIVADA

NOMBRE:

RA-301

CARACTERÍSTICAS

- A BASE DE RESINA ACTIVA
- CUMPLE O SUPERA EL J-STD-004
- RESIDUOS QUE SE REMUEVEN FÁCILMENTE
- AMPLIA VENTANA DE PROCESO
- MUY BUEN MOJADO

DESCRIPCIÓN

EL RA-301 es un flux a base de resina totalmente activada, cuya fórmula contiene 35% de sólidos. El RA-301 tiene una muy amplia ventana de proceso, lo que lo hace una alternativa aceptable para una gran variedad de aplicaciones y procesos. El RA-301 tiene un gran nivel de actividad que ofrece uniones de soldadura brillantes y es muy efectivo para la remoción de óxido.

MANEJO

- El RA-301 tiene una vida útil en empaque cerrado de un año a temperatura ambiente.
- RA-301 está listo para usarse, no es necesario realizar ninguna mezcla.
- Si fuese necesario diluir el RA-301, se recomienda el uso del Thiner Genérico para Flux de AIM.
- No se almacene químico nuevo y usado en el mismo contenedor. Vuelva a sellar cualquier contenedor abierto.
- No se almacene cerca del fuego o flama. Manténgase alejado de la luz del sol, ya que puede degradar el producto.

LIMPIEZA

Los residuos post proceso deberán limpiarse. La limpieza puede lograrse con agua de la llave con saponificador. Se recomienda utilizar AIMTERGE 520A. Se recomienda agua desionizada para el enjuague final. Una temperatura de 100°-150°F es suficiente para remover los residuos. Se sugiere, pero no se requiere, un sistema de limpieza por rocío presurizado o en línea.

PRESENTACIÓN

El RA-301 viene empacado en botellas para aplicación por rocío de 8 oz., contenedores de 1 y 5 galones y de 55-galones.

SEGURIDAD

- Utilícese en un área debidamente ventilada y con equipo de protección personal adecuado.
- Para información específica de emergencia, refiérase a la Hoja de Datos de Seguridad del Material anexo.
- No desechar material peligroso en contenedores no autorizados

La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. No se expresa o se implica ninguna garantía en relación a la exactitud de estos datos. No se acepta responsabilidad alguna por pérdidas o lesiones que provengan de dichos datos, o del uso de alguno de los materiales señalados.

Fábrica y Distribución en todo el Mundo

04.22.04

Américas +1-401-463-5605 • Europa +44-1737-222-258 • Asia-Pacífico+852-2649-7183 • info@aimsolder.com • www.aimsolder.com